

KORRÓZIÓVÉDŐ SZEREK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	LOBBANÁSI PONT (°C)	VÉDŐFILM-JELLEGE	FILMET KÉPEZŐ RÉSZ (%)	FILM VASTAGSÁGA (µm)	VÉDELEM IDŐTARTAMA		SZÁRADÁSI IDŐ 25 °C-NÁL (perc.)	BÁRIUM	ALKALMAZÁS
						BELTÉRI TÁROLÁS (HÓNAPOK)	KÜLTÉRI TÁROLÁS (HÓNAPOK)			

OLDÓSZER BÁZISÚ KORRÓZIÓ ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

Rustilo 5905	Alkohol	65	Olajos	75	5	n.a.	n.a.	n.m.	-	Korrózió elleni védelem növényi olajok és alkoholok bázisán, fékekhez, sebáltókhoz és hidraulikus aggregátokhoz.
Rustilo DWX 30 D	Izoparaffinok	63	Vazelines	8	0,6-1	8-12	3-6	60	✓	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, középtávú védelemre.
Rustilo 181	Lakkbenzin	40	Erősen vazelines	50	20-40	akár 8-10 év	12-24	60	-	Folyadék hosszútávú korrózió elleni védelemre.
Rustilo 4135 HF	Aromamentesített szénhidrogén	113	Vazelines	10	2-2,5	12	3	90	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, hosszútávú védelemre az EU-VOC irányelvnek megfelelően.
Rustilo DW 88 HF	Aromamentesített szénhidrogén	91	Vékony szilárd	4	0,5-0,8	2-6	n.j.	60	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után. Középtávú védelmet nyújt beltéri tároláshoz.
Rustilo DW 100	Aromamentesített szénhidrogén	>61	Nem képez filmet	-	-	-	-	30	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után.
Rustilo DW 180 X	Izoparaffinok	58	Nem képez filmet	11	1,2-1,5	12	4-6	40	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, középtávú védelemre.
Rustilo DW 210 X	Izoparaffinok	58	Olajos	30	3,5-5	3	1	90	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, rövidtávú védelemre.
Rustilo DW 230 X	Izoparaffinok	58	Olajos, vazelines	24	3	12-15	3-6	80	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, középtávú védelemre.
Rustilo DW 300 X	Izoparaffinok	60	Vazelines	8	0,6-1	8-12	3-6	40	-	
Rustilo DW 330	Aromamentesített szénhidrogén	>62	Erősen vazelines	40	7	24	12	120	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, hosszútávú védelemre.
Rustilo DW 370	Aromamentesített szénhidrogén	>62	Vazelines	31	4-6	18	9	90	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, hosszútávú védelemre.
Rustilo DW 950	Szénhidrogén	42	Nem képez filmet	-	-	-	-	20	-	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után.
Rustilo DWX 30	Lakkbenzin	>38	Vazelines	8	0,6-1	8-12	3-6	30	✓	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, középtávú védelemre.
Rustilo DWX 31	Lakkbenzin	>38	Vazelines	20	2	12	6	60	✓	
Rustilo DWX 32	Lakkbenzin	>38	Vazelines	30	4	18	9	90	✓	Vízkiszorító korrózióvédő szer, védőréteget hagy maga után, hosszútávú védelemre, tengeri szállításra is.

n.a. = nincs adat
n.m. = nem meghatározható

n.j. = nem javasolt

ZSÍROLDÓ SZEREK

KORRÓZIÓVÉDŐ SZEREK

EMULZIÓK ÉS OLAJOK A FÉMMEGMUNKÁLÁSHOZ

EDZŐOLAJOK

KORRÓZIÓVÉDŐ SZEREK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	VISZKOZITÁS 40 °C-NÁL (mm ₂ /s)	LOBBANÁSI PONT (°C)	VÉDŐFILM JELLEGE	FILMET KÉPEZŐ RÉSZ (%)	FILM VASTAGSÁGA (µm)	VÉDELEM IDŐTARTAMA		SZÁRADÁSI IDŐ 25 °C-NÁL (perc.)	BÁRIUM	ALKALMAZÁS
							BELTÉRI TÁROLÁS (HÓNAPOK)	KÜLTÉRI TÁROLÁS (HÓNAPOK)			

OLDÓSZER BÁZISÚ KORRÓZIÓ ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

Brayco 589	Szintetikus	14	226	-	-	-	-	-	-	-	Korrózió elleni olaj turbinák és villamos motorok védelmére. Megfelel a MIL-PRF 7808 követelményeknek.
Rustilo 652	Ásványolaj	52	190	Olajos	100	3-5	6-9	n.j.	n.m.	-	Magas viszkozitású korrózió elleni olaj.
Rustilo 4163	Ásványolaj	7	110	Olajos	100	2	12	n.j.	n.m.	-	Magas viszkozitású korrózió elleni olaj.
RustiloTarp CFX	Ásványolaj	n.m.	104	Viaszos	100	koncentrációtól függ	36-60	24	n.m.	-	Tixotrop korrózió elleni olaj hosszútávú védelemre.
Rustilo TRB	Ásványolaj+VCI	13	145	Olajos	100	2 - 3	5 év zárt csomagolásban	n.j.	n.m.	-	Korrózió elleni olaj, illékony korrózió védelmi inhibítort (VCI) tartalmaz.
Rustilo 66 VCI	Ásványolaj+VCI	13	>130	Vékony olajos	100	2 - 3	5 év zárt csomagolásban	n.j.	n.m.	-	

VÍZZEL KEVERHETŐ KORRÓZIÓ ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

RustiloAqua 2 FD	Ásványi olaj, emulgeálható	32	n.m.	Vékony olajos	koncentrációtól függ	koncentrációtól függ	koncentrációtól függ	n.j.	60-240	-	Ásványi olaj alapú koncentrátum. Vízben emulgeálható korrózió elleni olaj.
RustiloAqua 21	Ásványi olaj, emulgeálható	70	>150	Vékony olajos	koncentrációtól függ	koncentrációtól függ	8-2 (20%)	n.j.	60-240	-	
RustiloAqua 30	Mikroemulzió	n.m.	n.m.	Vazelines	10	0,9	9	n.m.	30	-	Mikroemulzió közvetlenül a „ready to use” alkalmazásokhoz.
RustiloAqua 726	Szintetikus emulgeálható	n.m.	n.m.	Ultravékony	koncentrációtól függ	koncentrációtól függ	koncentrációtól függ	n.j.	30	-	Szintetikus koncentrátum.

EMULZIÓK ÉS OLAJOK FORMÁZÁSI MŰVELETEKHEZ

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	TULAJDONSÁGOK						ANYAG TÍPUSA				ALKALMAZÁS
	VISZKOZITÁS 40 °C-NÁL (mm ₂ /s)	KÉN	ÉSZTEREK	FOSFOR	KLÓR	EGYEBEK	SZÉNAACÉL	ÖTVÖZÖTT ÉS ROZSDAMENTES ACÉL	ALUMÍNÍUM	SZÍNESFÉMEK	

DRÓTHÚZÁSOK KENŐANYAGAI

Iloform BWN 320	150	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	Olaj alumínium rudak és drótok húzásához, valamint általános formázáshoz, valamint alumínium és réz ötvényeknél közepesen nehéz műveletekhez.
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

VÍZZEL KEVERHETŐ
MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

SZINTETIKUS MEGMUNKÁLÓ
FOLYADÉKOK

VÍZZEL NEM KEVERHETŐ
MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK