

SZINTETIKUS MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	KONCENTRÁTUM		EMULZIÓ					MEGMUNKÁLT ANYAGOK						ALKALMAZÁS
	ÁSVÁNYOLAJ TARTALOM (%)	BÓR	pH 5% KONCENTRÁCIÓNÁL	KÜLLEM	AJÁNLOTT KONCENTRÁCIÓK (%)	REFRAKCIÓMÉTER TÉNYEZŐ	VÍZKEMÉNYSÉG TARTOMÁNYA (°pH)	SZÜRKE ÖNTVÉNY	KISMÉRTÉKBEN ÖTVÖZÖTT ACÉL	MAGYMÉRTÉKBEN ÖTVÖZÖTT ACÉL	ALUMÍNIUM ÖNTVÉNYEK	MAGNEZIUM ÖNTVÉNYEK	SZINESFÉMEK	
Syntilo 34	0	-	9	Átlátszó	5-7	1,6	8-22	✓	✓	✓	-	-	-	Bórmentes megmunkáló folyadék acél, titán és öntvények köszörülésére.
Syntilo 75 EF	0	-	9,5-10,5	Átlátszó	3-10	2,0	2-30	✓	✓	✓	-	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék acél és öntvények köszörülésére.
Syntilo 81 BF	0	-	9,1	Átlátszó	3-5	1,5	2-20	✓	✓	✓	-	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék acél és öntvények köszörülésére.
Syntilo 81 E	0	✓	9,3	Átlátszó	3-5	1,5	2-20	✓	✓	✓	-	-	-	Hűtő-kenő folyadék acél és öntvények köszörülésére.
Syntilo 2000	0	-	9,0	Átlátszó	2-20	1,7	2-20	✓	✓	✓	-	-	-	Univerzális hűtő-kenő folyadék köszörülésére, acél és öntvény hónolására és az acél igényes megmunkálására.
Syntilo 9913	0	-	7,4	Átlátszó	6-10	1,4	2-10	-	-	✓	✓	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék semleges pH-val alumínium öntvények és titán megmunkálására.
Syntilo 9930 BF	0	-	8,6	Átlátszó	4-8	1,9	0-23	✓	✓	✓	✓	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék acél, öntvények és egyéb anyagok köszörülésére.
Syntilo 9954	0	✓	8,7	Átlátszó	4-15	1,4	2-17	✓	✓	✓	-	-	-	Hűtő-kenő folyadék acél köszörülésére és megmunkálására.
Syntilo CR 4	0	-	9,2	Átlátszó	5-6	1,4	3-20	-	-	-	-	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék specifikus inhibitorok hozzáadásával karbidok köszörülésére. Ezzel megakadályozható a kobalt kioldódása.
Syntilo CR 68	0	✓	8,7	Átlátszó	2-4	2,4	3-20	-	-	-	-	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék specifikus inhibitorok hozzáadásával karbidok köszörülésére. Ezzel megakadályozható a kobalt kioldódása.
Syntilo K1	0	✓	9,2	Átlátszó	2-3	1,2	2-20	✓	✓	✓	-	-	-	Szintetikus folyadék elsődlegesen az acél köszörülésére.
Syntilo MR 81 BF	0	-	9,1	Átlátszó	3-5	1,5	2-20	✓	✓	✓	-	-	-	Bórmentes hűtő-kenő folyadék acél és öntvények köszörülési műveleteihez.